

Tips til op muring om vinteren

Du kan tilsætte mørtelvæske – mosstanol i mørtlen, så den ikke fryser under opmuring

Du kan vælge at tilsætte den i mørtlen på byggepladsen eller på mørtelværket,

Husk tilsætning på mørtelværk kræver mindre mørtelvæske – mosstanol

end på byggeplads,

Se tabellen ned under

Mørtelvæske - Mosstanol L® (Er typeprøvet af Teknologisk Institut, Murværk)		
Ved vinterbyggeri kan anvendes Mørtelvæske - Mosstanol L® som frysepunktsænkende middel til K og KC mørtler. Den nødvendige spritmængde afhænger af temperaturen - dog forudsætter brug af Mørtelvæske som frysepunktsænkende middel til mørtel at:		
1:	At cementindholdet højst udgør 55% af bindemidlernes samlede mængde.	
2:	At tilsætningen pr. 100 ltr. mørtel er: Mindst 1 ltr. og Højst 4 ltr.	
Liter væske pr. hl. mørtelmasse til:		
På byggeplads	-5 gr.C.	-3 gr.C.
KC 50/50/750	3,1 liter	2,1 liter
K 100/1200	4,0 liter	2,7 liter
På mørtelværk		
KC 50/50/750	2,8 liter	1,9 liter
K 100/1200	3,6 liter	2,5 liter

(R 11) Meget brandfarlig
(R 36) Irriterer øjnene.
(R 67) Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
(S 7) Emballagen skal holdes tæt lukket.
(S 16) Holdes væk fra antændelseskilder
Rygning forbudt
(S 26) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

UN 1170
1993 - Kode nr.: 3-1
XI



Lokalirriterende

F



Meget brandfarlig

Normalt er hærdningstiden på vores vådmørtel 6 dage

Efter tilsætning af mørtelvæske – mosstanol - bliver den fordoblet til ca. 12 dage.

Vi har mulighed for at tilføje mørtelvæske – mosstanol - fra 1 liter til 4 liter efter ønske til mørtlen ved produktion. Vi anvender vores special - og certificerede – spritpumpe, og derfor doseres der præcis efter normer og krav.

Husk! Vi sælger mørtel pr. ton/vægt, derfor skal du omregne mængderne i ovennævnte tabel, så 100 liter i tabellen er = 168 kg

vigtigt at du afdækker alt nyopført murværk for at sikre mod frost- og fugtskader. Afdækning udføres såvel ved arbejdsdagens ophør som ved stop/afbrydelser.