

Viden om opbevaring af mørtel i bigbag

Opbevaring af mørtel i bigbag



Optimal temperatur er + 10c +/- 10c

Indeni bigbag'en er der en plastpose, som mørtlen fyldes i, dette virker som isolation.

Den kan derfor tåle nattefrost, dog max -5c. Når dagsfrosten sætter ind, skal den tages indendørs eller dækkes godt til med en vintermåtte.

Skulle uheldet være ude og mørtlen fryser alligevel, kan den godt tøs op. Dette skal blot ske i lukket og lufttæt tilstand, men du skal regne med, at den mister ca. 20% af kalkindholdet hver gang den fryser. F.eks. hvis du har en mørtel med 6,6% kalkindhold, så er kalkindholdet faldet til kun 5,3% efter første nedfrysning. Hvis du er i tvivl og gerne vil vide det korrekte kalkindhold, kan du tage en lille prøve fra, så kan vi teste kalkindholdet, og du får hermed det præcise kalkindhold.

Sker det at mørtlen skiller efter optøning, fordi dens kalkindhold er blevet ødelagt/frostskadet kan den ikke bruges som mørtel, men du kan i stedet bruge den som fyldningsmateriale.

vigtigt at du afdækker alt nyopført murværk for at sikre mod frost- og fugtskader. Afdækning udføres såvel ved arbejdsdagens ophør som ved stop/afbrydelser.