

Viden om opbevaring af mørtel i løsvægt

Opbevaring af mørtel i løsvægt

Når du bruger løs mørtel er det en god ide at have hjælp, idet den helst skal bruges så hurtigt som muligt. Har du ikke denne mulighed, er det en god ide at købe mørtel i bigbag, idet den er langt bedre emballeret og derved har lang holdbarhed.

Mørtlens holdbarhed er ubegrænset, så længe den har over 7% vandindhold.



Optimal temperatur er + 10c +/- 10c

Husk at klappe mørtlen, så dens tørringsproces bliver nedsat.

Tåler nattefrost max. -2c når det begynder at fryse om dagen, skal den tages indendørs, hvis dette er muligt - eller dækkes godt af med en vintermåtte.

Skulle uheldet være ude og mørtlen fryser alligevel, kan den godt tøs op. Dette skal blot ske i lukket og lufttæt tilstand, men du skal regne med, at den mister ca. 20% af kalkindholdet hver gang den fryser. F.eks. hvis du har en mørtel med 6,6% kalkindhold, så er kalkindholdet faldet til kun 5,3% efter første nedfrysning. Hvis du er i tvivl og gerne vil vide det korrekte kalkindhold, kan du tage en lille prøve fra, så kan vi teste kalkindholdet, og du får hermed det præcise kalkindhold.

Sker det at mørtlen skiller efter optøning, fordi dens kalkindhold er blevet ødelagt/frostskadet kan den ikke bruges som mørtel, men du kan i stedet bruge den som fyldningsmateriale.

vigtigt at du afdækker alt nyopført murværk for at sikre mod frost- og fugtskader. Afdækning udføres såvel ved arbejdsdagens ophør som ved stop/afbrydelser.